Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®

Produktinformatie/Verwerkingsvoorschrift

AR.PI.008

Verwerkingsvoorschrift Luvema®
dorpelprofielen

M.b.t. het toepassen van de Luvema® dorpelprofielen worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de dorpelprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.
- de profielen kunnen aan de uiteinden haaks dan wel uitgekeept worden toegepast.

Bevestiging:
De bevestiging van de profielen in een massieve ondergrond (hout, hout/kunststof, massief kunststof etc.) dient zodanig te zijn dat de hechtlengte in het massieve materiaal = 20 mm. en de schroefdiameter = 3 mm. is. De bevestiginging is = 50 mm. van het uiteinde van het profiel en = 160 mm. H.o.H. Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

Oppervlaktebehandeling:
profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde uitvoering met een minimale anodisatielaagdikte van 15 um of gemoffelde uitvoering, hoewel gemoffelde uitvoeringen af te raden zijn i.v.m. de slijtagegevoeligheid door het belopen van de profielen.

Brute profielen:
Indien door Luvema®, op verzoek van de afnemer, brute profielen worden geleverd voldoen deze aan de BRL0810. Bij het verwerken van deze profielen in een buitentoepassing moeten de profielen eerst een oppervlakte behandeling ondergaan overeenkomstig de BRL0810. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan.

Reiniging en onderhoud:
profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

Opslag:
profielen dienen droog en in de, originele verpakking, opgeslagen te worden.

Transport:
profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

[Einde]

Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®