Frencken


LIJMEN SINDS 1901

FIXIT LIJMSCHUIM

30% SNELLER DAN TRADITIONELE SYSTEMEN



STEENVERLIJMING



ISOLATIE



GIPSPLATEN & PLAATMATERIAAL

DRAGEND METSELWERK

FIXIT Construct is een gecertificeerd lijmschuim voor het verlijmen van dragende muren met vlakgeslepen lijmstenen.





KOMO 014961 CONSTRUCT

Uitvoerig getest & KOMO gecertificeerd voor het bouwen van dragende muren met:
- Vlakgeslepen kalkzandsteen
- Vlakgeslepen snelbouwsteen
- Cellenbeton

Voornaamste voordelen:
- Invallend lijmschuim: waait niet weg bij matige windstoten
- Geen extra bouwvocht
- Plaats laag na laag zonder lange droogtijden
- Onbeperkt aantal steenlagen per dag (volgens specificaties steenfabrikant)

Enkel voor professioneel gebruik bij residentiële bouw met max. 3 bouwlagen.

NIET DRAGEND METSELWERK

Steenverlijming bij niet structurele werken kunnen ook met **FIXIT Classic** of **FIXIT Fast**.





CLASSIC FAST

Hoofdtoepassingen:
- Scheidingswanden
- Dak-opkanten
- Invullen van deuropeningen
- Inbouwen van contactdozen & nutsvoorzieningen
- Dekstenen, plinten, …

Bekende lijmstenen:
- Cellenbeton
- Vlakgeslepen kalkzandsteen
- Vlakgeslepen betonsteen
- Vlakgeslepen snelbouwsteen

Voornaamste voordelen:
- Geen stof, elektriciteit of water nodig
- Geen toegevoegd bouwvocht
- Onbeperkt aantal steenlagen per dag (volgens instructies steenfabrikant)

Niet voor dragende constructies.

ISOLATIE

Met lijmschuim plaats je isolatie, zonder te moeten boren en pluggen, naadloos tegen elkaar. Dit maximaliseert de isolatiewaarde. Het vullend vermogen van de **FIXIT Classic** of **FIXIT Fast** vangt oneffenheden in de ondergrond op.



CLASSIC FAST

Isoleren van:
- Binnenmuur
- Spouwmuur
- Geventileerde gevel
- Kelder- / perimeterisolatie
- Vloer & plat dak

Isoleren met o.a:
- Harde isolatie: PIR / PUR, EPS, XPS
- Minerale wol: glaswol, steenwol, houtwol, …
- Cellulair glas, kurk, …

Voornaamste voordelen:
- Geen nazwelling
- Tot 2cm oneffenheid uitvlakken
- Isolatie plaatsen met een isolator
- Niet boren, niet pluggen
- Geen / minder koudebruggen

GIPSPLATEN & PLAATMATERIAAL

Bespaar tijd en plaats dankzij **FIXIT Classic** en **FIXIT Fast**.
Met deze lijmschuimen kan plaatmateriaal rechtstreeks tegen de ondergrond bevestigd worden.
Het is daarom niet nodig een metalen of houten draagconstructie te bouwen.



CLASSIC FAST

Afwerken van:
- Binnenmuren
- Dagkanten
- Pleisterprofielen
- Uitbekleden van draagconstructies

Welk plaatmateriaal:
- Gipsplaten, gipsvezel, cementplaat, …
- OSB, MDF, spaanplaat, …
- Samengestelde platen

Voornaamste voordelen:
- Geen nazwelling
- Tot 2cm oneffenheid uitvlakken
- Plaatsbesparend: geen draagstructuur nodig

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

	 **FIXIT CLASSIC** Veel meters inlijmen en nadien plaatsen	 **FIXIT FAST** Inlijmen en direct plaatsen	 **FIXIT CONSTRUCT** Speciaal voor het bouwen van dragende muren
RENDEMENT			
Muuroppervlak	10m²	10m²	7m²
Plaatmateriaal	12m²	12m²	X niet ondersteund
Inbouwdozen	100	100	X niet ondersteund
1 bus 750 ml vervangt	25kg	25kg	40kg
SNELHEID Onderstaande snelheden = indicaties na start aanbrengen lijm			
ISOLATIE PIR, PUR, glaswol, steenwol, houtwol, cellulair glas, kurk, …			
Binnenmuur, spouw, geventileerde gevel	Wachttijd 5 - 9 min	Wachttijd 0 - 3 min Betreden na 60 min	X niet ondersteund
Gevel (ETICS)	Wachttijd 5 - 9 min	X niet ondersteund	X niet ondersteund
Vloer & plat dak	Wachttijd 0 - 9 min Betreden na 60 min	Wachttijd 0 - 3 min Betreden na 60 min	X niet ondersteund
Plafond	Wachttijd 5 - 9 min Fixeren 60 min of combineren met high tack lijm	Wachttijd 1 - 3 min Fixeren 1 min of combineren met high tack lijm	X niet ondersteund
PLAATMATERIAAL Gipsplaten, gipsvezel, cementplaat, OSB, MDF, spaanplaat, samengestelde platen, ...			
Licht & klein formaat (tot 60x260cm)	Wachttijd 5 - 9 min	Wachttijd 1 - 3 min Fixeren 1 min of combineren met high tack lijm	X niet ondersteund
Standaard plaatmateriaal (120x260cm)	Wachttijd 5 -9 min	X De lijm is te snel voor deze toepassing	X niet ondersteund
Plafond	Wachttijd 5 - 9 min Fixeren 60 min of combineren met high tack lijm	Wachttijd 1 - 3 min Fixeren 1 min of combineren met high tack lijm	X niet ondersteund
STEENVERLIJMING Gekalibreerde kalkzandsteen, cellenbeton, betonsteen, snelbouwsteen			
Niet dragende muren	Wachttijd 0 min - 9 min	Wachttijd 0 - 3 min	Wachttijd 0 - 8 min
Dragende muren	X niet ondersteund	X niet ondersteund	Wachttijd 0 - 8 min
ANDERE EIGENSCHAPPEN			
Afwerking na	60 min	15 min	60 min
Verpakkingstemp.	+5 tot +25 °C	+5 tot +25 °C	+5 tot +25 °C
Omgevingstemp.	+5 tot +35 °C	+5 tot +35 °C	-5 tot +35 °C
KOMO	-	-	Nr. 014961
VERPAKKINGEN			
Startset 2x lijm+cleaner+pistool	172904	172917	-
Promobox 10x lijm+cleaner+pistool	172916	172915	172918
Verwerking met pistool	172837	172840	172839
Verwerking zonder pistool	172835	172836	-

Frencken BV, Houtstraat 25, 6001SJ Weert, Nederland | Tel. +31 (0)495 583 500 | sales@frencken1901.nl | www.frencken1901.nl

363929-FOL