MUURVULMIDDEL

BESCHRIJVING

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds.

TOEPASSING

Voor alle minerale ondergronden (zoals bijv. beton, metselwerk, kalk- en cementpleister), emulsieverven en dergelijke. Bolivia Muurvulmiddel is gemakkelijk glad te maken en is (indien nodig) na het drogen goed te schuren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	Minerale ondergronden en gipsplaten
Laagdikte:	tot 5 mm
Verpakking:	1 kilo pot
Grondstofbasis:	Styreen-acrylaat-dispersie, cellulose-ether, water, calciumcarbonaat, conserveermiddel en additieven
Dichtheid:	ca. 1,80 g/cm³
pH-waarde:	8 - 9
GISCODE voor coatingmaterialen:	BSW20
Brandverloop:	A2 conform EN 13501-1
Buigtreksterkte:	NPD
	EN 13963 – fijn plamuur
Houdbaarheid:	48 maanden

APPLICATIEGEGEVENS

• Verwerkingsmethode:	plamuurmes
• Type verdunning:	water
• Condities:	temperatuur min. 5°C
• Relatieve vochtigheid:	max. 80%
• Aanbevolen laagdikte:	0 tot 5 mm

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Vrij van oplosmiddelen
- Voor het egaliseren van wand en plafond op het hele oppervlak
- Gemakkelijk te egaliseren en zeer goed schuurbaar
- Mogelijk in laagdiktes van 0 mm tot 5 mm aan te brengen
- Zeer fijn
- Voor binnen

Pearl Paint Group | Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad
T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@boliviaprofessional.nl
www.boliviaprofessional.nl

BEHANDELING

- De ondergrond moet draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn.
- De plamuur is gebruiksklaar en mag niet verdunt worden. Niet onder 5 °C verwerken.
- De plamuur in de beschadigde plek drukken en glad afstrijken met een spatel (max. laagdikte 5 mm).
- Na het uitharden kunnen de geplamuurde vlakken geschuurd of geschilderd worden.
- Droogtijd, afhankelijk van de omstandigheden, +/- 3 uur per mm laagdikte. Bij ongunstige omstandigheden (bv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) en bij hoge laagdiktes kan de droogtijd langer zijn.
- Na de droging kunnen de geplamuurde oppervlakken op de gebruikelijke manier behangen, overschilderd en beplakt worden. Desgewenst kan het gedroogde oppervlak zeer gemakkelijk geschuurd worden.
- Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
- Verpakking goed gesloten, koel, veilig voor kinderen en vorstvrij opslaan.

Pearl Paint Group | Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad
T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@boliviaprofessional.nl
www.boliviaprofessional.nl