RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL





HARD HAT® ADVANCED

Primer & Topcoat in 1!

- Sterke bescherming tegen corrosie
- Hoge dekkracht
- Goede UV resistentie
- Uitstekende kleurvastheid
- Flexibele laag

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ADVANCED

OMSCHRIJVING
Hard Hat® Advanced Aerosol 2700 Grondlaag & deklaag in 1 zijn gebaseerd op een sneldrogende soja olie alkydhars.
Het Hard Hat® Advanced assortiment is ontwikkeld om installaties en apparatuur bij te werken zelfs in extreme weersomstandigheden. Het beschermt oppervlakken tegen corrossie en is bestand tegen UV-straling om een sterk kleurbehoud te garanderen. Voor een breed scala aan ondergronden, waaronder blank of gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, tin. De technologie verleent eveneens uitstekende chemische bestendigheid om langdurige bestendigheid te bieden in zware industriële omgevingen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Grondlaag & Deklaag in 1 wordt aangebracht over zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Grondlaag & Deklaag in 1 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Grondlaag & Deklaag in 1 wordt gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en toepassing binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad:	Hoogglans,Mat,Zijdeglans
Hittebestendigheid:	100°C (droog), boven 65°C kan verkleuring optreden

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%

Kleefvrij:	20 minuten
Hanteerbaar:	45 minuten
Overschilderbaar:	binnen 1 uur of na 48 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
25 µm

THEORETISCH VERBRUIK
2.5 m² - 3m² per spuitbus bij 25 µm droog

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Vet, olie, vuil, losse roest, losse coatings en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen (Universol) . Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: SPUITBUS
Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkers te voorkomen. Met tussenpozen van enkele minuten, verscheidene dunne lagen aanbrengen om een goede laagdikte te krijgen. Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

OPMERKINGEN
Lichte deklagen moeten op een lichte grondlaag/tussenlaag aangebracht worden

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	640 - 650 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu