Burghouwt



HOUTREPARATIEPASTA DRYFLEX 1 REPAIR CARE KOKER COMP. A 200ML + COMP. B 100ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570128
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.20 kg/dm3
Inhoud	100 + 200 ml
Kleur	Transparant geel
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	1 uur (bij 20°C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +25°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	DRY FIX UNI
Verwerkingstijd	15 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	5 - 15 mm

Omschrijving

DRY FLEX® 1

Reparatiepasta voor zeer snelle houtreparaties en lamineren (Na 1 uur schuur- en overschilderbaar*).

Ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen. Uniek is de makkelijke verwerkbaarheid in combinatie met de zeer korte droogtijd.

Geschikt voor• Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.• Het snel repareren van inbraakschades.• Het verlijmen en vullen van scheuren en (open) verbindingen.• Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.• Toepassing binnen en buiten.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

Eigenschappen• Snel en makkelijk te verwerken; zeker in combinatie met de zeer korte uithardingstijd van 1 uur*.• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• Opgenomen in de SKH publicatie 'Het gebruik van reparatiemiddelen'.• De reparatiepasta gedraagt zich als hout: het product is op dezelfde manier te bewerken en schilderen en beweegt met het hout mee.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

* Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 20°C. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40°C

Hoe te gebruiken

Stap 1

Behandel het kale hout voor met DRY FIX® UNI.

Stap 2

Doseer DRY FLEX® 1 op een mengplateau, met behulp van het EASY•Q™ Doseerpistool met de schuif naar voren.

Stap 3

Meng de componenten A (rood) en B (transparant) met een EASY•Q™ rvs of kunststof modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 4

Verdeel de gemengde DRY FLEX® 1 in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 5

Breng DRY FLEX® 1 aan en verwijder daarbij overtollig product direct.

Stap 6

Schuur het behandelde oppervlak licht op voor het aanbrengen van een verflaag.

Gerelateerde producten



DOSEERPISTOOL HIGH PERFORM. REPAIR CARE 2 COMPONENTEN

Artikelnr.570123



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



VOORSTRIJK DRY FIX UNI KLEIN REPAIR CARE FLACON 80ML COMP. A + 40ML COMP. B

Artikelnr.570102