



Omschrijving

Poly Max® High Tack Express

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen.

Eigenschappen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Blijvend elastisch
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij, 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Doorharding ca. 1.6 mm/24 uur

Geschikt voor:

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, stucwerk, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Metal stud binnenwanden: lijmen/monteren van u-profielen op grond, plafond en muur. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, gipsplaten, plaat- en isolatiematerialen, spiegels, regelwerk, plinten en schroten. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.

MONTAGELIJM HIGH TACK POLY MAX EXPRESS WIT KOKER 435GR GRIFFON

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570388
Basis bestandsdeel	SMP-Polymer
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	GRIFFON
Inhoud	435 gr
Kleur	Wit
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +100°C
Waterbestendig	Ja
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Montagelijm
Type	Poly Max
Verwerkingstemperatuur	> +5°C
Overschilderbaar	Ja
Schimmelbestendig	Ja
Weerbestendig	Ja

Niet geschikt voor:

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen. Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren. De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type kunststof en de kwaliteit van het kunststof.

Voor gebruik

Verwerkingsomstandigheden De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C.

Eisen oppervlakken

Delen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond. Ondergrond mag licht-vochtig zijn. Gebruik van primer niet nodig.

Gereedschap

Kitpistool en rubber hamer.

Vorbereiding product

Voor gebruik koker aan bovenzijde openen door de plastic nippel boven de schroefdraad met een scherp mes af te snijden. Hierna de spuitmond bevestigen en deze schuin afsnijden (opening min. Ø 5 mm).

Verbruik

Uit 1 koker komt ca. 7-9 meter lijm.

Tijdens gebruik Omgaan met verpakking Uitsluitend verwerken met speciale bijgeleverde spuitmond.

Gebruiksaanwijzing

Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 10 tot 40 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen. Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Onderlinge werking van materialen (gevelplaten) kan worden opgevangen door lijmdikte van 3 mm (gebruik afstandblokjes of tape). Materialen direct met een schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk. Na gebruik koker direct goed sluiten.

Aandachtspunten

Onderstaande droogtijden zijn gebaseerd op de verlijming van minimaal één poreus materiaal en een lijmlaag met een dikte van ca. 1 mm. Bij de verlijming van twee niet-poreuze materialen en/of een dikkere lijmlaag, dient rekening te worden gehouden met aanzienlijk langere droogtijden.

Na gebruik

Vlekken/resten

Natte lijmresten direct verwijderen met terpentine. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Opslagcondities

Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Gerelateerde producten



AFMES EN KITVERW
IJDERINGSTOOL
GRIFFON MULTI-
TOOL

Artikelnr.184900



TUIT STANDAARD
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576247



TUIT HOEK 45GR
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576249